



OXIDOL

Αντισκωριακό Αστάρι



Απόδοση: 14-16 m²/lt



Στέγνωμα: 1 - 1½ ώρα



Αραίωση:

Με White Spirit: έως 5% (πινέλο/ρολό)

Με Διαλυτικό No1: έως 18% (πιστόλι)



Επαναβαφή: 18+ ώρες



Συσκευασία:

Καφέ - Γκρι: 375ml, 750ml, 2,5lt, 5lt

Λευκό: 375ml, 750ml, 2,5lt

Εφαρμογή: Πινέλο, Ρολό, Πιστόλι

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Άριστο αντισκωριακό αστάρι νέας γενιάς, με χαμηλή περιεκτικότητα σε VOC και χαμηλότερη οσμή κατά την εφαρμογή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το αστάρωμα κάθε είδους μεταλλικής επιφάνειας. Επιτυγχάνει αποτελεσματική αντισκωριακή προστασία ακόμη και επιφανειών εκτεθειμένων σε ισχυρό οξειδωτικό περιβάλλον. Άριστη πρόσφυση. Δεν περιέχει τοξικά πιγμέντα. Δουλεύεται μαλακά και απλώνει θαυμάσια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στιλπνότητα	Σατινέ με στιλπνότητα 14 - 20 μονάδες στις 60°
Ειδικό Βάρος	1,41 - 1,44 kg/lit (λευκό). 1,38 - 1,41 kg/lit (γκρι-καφέ).
Απόδοση	14-16m ² /lit ανά στρώση, ανάλογα με την επιφάνεια.
Αραίωση	Έως 5% σε όγκο με διαλυτικό SMALTOUX WHITE SPIRIT για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό. Για εφαρμογή με πιστόλι έως 18% σε όγκο με Διαλυτικό No 1 της VECHRO.
Στέγνωμα	Στεγνό στην αφή σε 1- 1 ½ ώρα. Στεγνό σε βάθος 3 - 4 ώρες μετά.
Επαναβαφή	Τουλάχιστον 18 ώρες μετά την εφαρμογή.
VOC class	«Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού. Αστάρι σιδηρών υποστρωμάτων». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 500 gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 450 gr/lit. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250°C.
Πρόσφυση	Το αστάρι παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση (GT0-GT1).
Αντισκωριακή Προστασία	Μετά από δοκιμές αλατονέφωσης 200 ωρών σε πάχος ξηρού υμένα 80μμ, το προϊόν παρουσιάζει εξαιρετικές αντοχές στην ανάπτυξη σκουριάς και φλυκταινών.
Απόχρωση	Καφέ, Γκρι, Λευκό.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, σαθρά παλαιά χρώματα, σκουριές, να γυαλοχαρταριστεί και να καθαριστεί καλά από τις σκόνες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ανακατεύουμε καλά. Εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις OXIDOL στις κατάλληλα προ-ετοιμασμένες επιφάνειες. Ως τελικό χρώμα μπορούμε να εφαρμόσουμε κατά περίπτωση GUMILAK metal, SMALTOLUX extra ή οποιαδήποτε ριπολίνη της VECHRO.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίζετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό No1 της VECHRO, ζεστό νερό και σαπουνάδα. Εάν το χρώμα στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία 8 - 30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80 %. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα του προϊόντος, στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από παιδιά



Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι βασισμένες σε ελέγχους διαπιστευμένων εργαστηρίων και αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας του επιστημονικού προσωπικού της εταιρείας. Η ποιότητα του προϊόντος είναι εγγυημένη από το την εταιρεία, η οποία είναι ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001,14001 και του κανονισμού EMAS. Ως παραγωγή δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεδήποτε ζημιές ή φθορές προκληθεύντες στην περίπτωση που το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη εφαρμογή και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του.