



**PRATT & LAMBERT® PAINTS**  
Never compromise®

## Universe® Primer

Το **UNIVERSE® Primer** είναι 100% ακρυλικό αστάρι εμποτισμού νερού, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στα αλκάλια, ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη ικανότητα διείσδυσης σε νέες πορώδεις επιφάνειες όπως γυψοσανίδες, κόλλες, παρετίνες, σοβά, τσιμεντοειδές και μπετόν.

- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Αντοχή στα αλκάλια
- Μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας

### Προετοιμασία Επιφανειών

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες, λοιπά υπολείμματα και σαθρές παλιές βαφές. Αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης και έκθεση προς αυτή. Συστήνεται υγρό τρίψιμο για την προετοιμασία των επιφανειών.

### Προτεινόμενα συστήματα βαφής

#### Σε νέες επιφάνειες

**Γυψοσανίδες:** πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση αστάρι νερού όπως το **Universe® Primer**

**Τοιχοποιία (ωρίμανση 30+ ημέρες):** πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση αστάρι νερού όπως το **Universe® Primer**

#### Σε επιφάνειες που χρειάζονται επιδιόρθωση

Χρησιμοποιείστε 100% ακρυλικό στόκο όπου απαιτείται.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Φορέας:	100% Acrylic	
Φινίρισμα:	N/A	Εμποτισμός
Σημείο Ανάφλεξης:	N/A	
Στερεά κατ όγκο:		23 ±2%
Στερεά κατά βάρος:		23±2%
Βάρος/Λίτρο:		1.02kg (±0.02)
ΠΟΕ:	Συνδεδετικά Αστάρια Α/ζ (Υ). Οριακή τιμή ΠΟΕ: 30g/L	<29g/L
Απόδοση:		15 – 20 m <sup>2</sup> ανά λίτρο
Πάχος βαφής:		Εμποτισμός
Στέγνωμα (@ 25°C, 50% R.H.):	Στην αφή	1-2 ώρες
	Επαναβαφή	4-6 ώρες
Αραίωση		Νερό
Χρωματισμός	Όχι	
Συσκευασίες:	1 Quart (0.946L), 1 Gallon (3.785L), 5 Gallon (18.93L)	

## Εφαρμογή

Μόνο για νέες επιφάνειες

Θερμοκρασία (αέρα, επιφάνειας και υλικού): Εφαρμόστε σε θερμοκρασίες άνω των 5 °C.

**Airless Spray:** Πίεση/Ακροφύσιο/Αραίωση

**Πινέλο:** Πινέλο/Αραίωση

**Ρολό:** Αραίωση

2000 psi/.015'' - .019''/ 80-100% κατ όγκο με νερό

Nylon-Polyester / 80-100% κατ όγκο με νερό

80-100% κατ όγκο με νερό

## Οδηγίες μετά την εφαρμογή

- Καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με ζεστό νερό και σαπούνι.
- Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση και αποθηκεύστε το πριν ή μετά το άνοιγμα σε δροσερό μέρος μακριά από την έκθεση στον ήλιο ή το παγετό.

## Αποθήκευση

- Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες <5 °C or > 35 °C και σχετική υγρασία >65%.
- Αποθηκεύστε το προϊόν σε θερμοκρασίες από 5 °C έως 35 °C και σχετική υγρασία <50%.
- Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

## Οδηγίες Υγιεινής, Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση το δοχείο του προϊόντος. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας της οδηγίας 1272/2008 ΕΕ (CLP)

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα άνω τεχνικά στοιχεία, πληροφορίες, συστάσεις και οδηγίες βασίζονται στις επιστημονικές γνώσεις, εργαστηριακές μελέτες και τη μακροχρόνια εμπειρία μας, ωστόσο οι ως άνω πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ενδεικτικές και να επανεξετάζονται σε κάθε περίπτωση σε σχέση με τις εκάστοτε συνθήκες και την κάθε πρακτική εφαρμογή. Συνεπώς, θα πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένη χρήση, κατόπιν ενημέρωσης από την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών στην ιστοσελίδα μας [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr), καθώς και επικοινωνίας με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας, αν υπάρχει ανάγκη. Η εταιρεία μας εγγυάται την ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, ενώ σε κάθε περίπτωση ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη σχετικά με τυχόν ανεπιθύμητες επιπτώσεις από τη χρήση του προϊόντος.

**DRUCKFARBEN HELLAS S.A.**

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ | ΤΗΛ.: +30 210 55 19 500 –

FAX: +30 210 55 19 501

[www.druckfarben.gr](http://www.druckfarben.gr) | [www.kraftpaints.gr](http://www.kraftpaints.gr)

Γραμμή Επικοινωνίας / Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

**800 111 7700** Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 π.μ - 04.00 μ.μ.

Email: [paints.orders@druckfarben.gr](mailto:paints.orders@druckfarben.gr)